

# Prodex® AP3F

AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO PRODEX®  
APF= ALUMINIO + POLIÉSTER  
+ FAST ACTION (Tape incluido)

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 3mm con aluminio puro de un lado y un film de poliéster blanco. TAPE INCLUIDO.



Aislante térmico reflectivo desarrollado bajo las más altas normas de calidad, diseñado para ahorrar energía eliminando el calor radiante que emiten los techos dentro de las construcciones. Además, protege su casa, comercio o proyecto brindándole CONFORT en cualquier época del año.



## FAST ACTION

Cinta autoadhesiva de doble contacto para realizar traslapes laterales, ayudando a reducir los tiempos de instalación y ahorrar dinero en mano de obra.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – PRODEX THERMIC / AP3F CON FAST ACTION

| AISLANTE AP3 F (Una cara Aluminio-Una cara Poliéster) FAST ACTION |                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| MEDIDAS Y TOLERANCIAS DEL PRODUCTO ESTANDAR                       |                                                       |                        |
| ESPESOR: 3 ± 0.21 (mm)                                            | LARGO: ± 30 cm                                        | ANCHO: 1.22 ± 0.01 (m) |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO                             |                                                       |                        |
| CARACTERÍSTICAS                                                   | VALOR                                                 | NORMA                  |
| ESTRUCTURA DE CELDA ESPUMA                                        | Cerrada                                               | -                      |
| ANCHO EFECTIVO                                                    | 1,17 m                                                | -                      |
| PESO PROMEDIO POR M²                                              | 0,184 kg/m²                                           | -                      |
| PERMEABILIDAD AL AGUA                                             | Impermeable                                           | Dir. UEAtc             |
| PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA                                    | 0.033 g/m²hkPa - 0.05 perms (gr/ft²*h*in.hg)          | ASTM E 96/IRAM 1735    |
| EMITANCIA                                                         | 0,03                                                  | ASTM C-1371-98         |
| RESISTENCIA A HONGOS                                              | Resistente / No promueve crecimiento de hongos – moho | ASTM C 1338            |
| RESISTENCIA A LA CORROSIÓN                                        | Cumple                                                | ASTM C-1224            |
| RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO                                      | Cumple                                                | ASTM C-1224            |
| RESISTENCIA A LA DESLAMINACIÓN                                    | Cumple                                                | ASTM C-1224            |
| RESISTENCIA A LA HUMEDAD                                          | Cumple                                                | ASTM C-1258            |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN                                          | - 20°C / 80°C                                         | ASTM C-1224            |
| ADHESIÓN DE CORTEZA (fast action)                                 | 1,33-1,31 kg/inch                                     | ASTM D-1000            |
| GROSOR TOTAL DE FAST ACTION                                       | 0,095 mm                                              | ASTM D-1000            |
| CAPACIDAD DE ADHESIÓN (fast action)                               | >24 hr/in²                                            | PSTC-7                 |
| LONGITUD DE PEGADO INICIAL(fast action)                           | 1,5 cm                                                | PSTC-6                 |



Se recomienda una distancia entre apoyos de 0 metros a 1.20 metros.

No se recomienda usar expuesto en aleros



Confort en armonía con el ambiente