

UNDERCARPET

FICHA TÉCNICA

BARRERA DE HUMEDAD PARA ALFOMBRAS **PRODEX**

ESPUMA DE POLIETILENO

Espuma de polietileno laminada de celda 100% cerrada.



UNDERCARPET (ESPUMA POLIETILENO)

MEDIDAS Y TOLERANCIAS DEL PRODUCTO ESTÁNDAR

ESPESOR: 3 ± 0.21 (mm)

LARGO: ± 30 (cm)

ANCHO y LARGO: 1.22 ± 0.01 (m)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
ESTRUCTURA DE CELDA ESPUMA	Cerrada	ASTM D3575
DENSIDAD	20-30 kg/m ³	ASTM D3575 - W
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (25% deformación)	18 Kpa	ASTM D3575 - D
TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA	< 0.081 g/hm ²	ASTM E96
PERMEABILIDAD AL AGUA	IMPERMEABLE	Dir. UEATC
RESISTENCIA A LA TENSIÓN DM/DT	250/150 kpa	ASTM D412
ELONGACIÓN DM/DT	176% /151%	ASTM D412
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0.036 W/mK	ASTM C518
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0 °C - 70 °C	-



**PRODEX, EMPRESA
CON SISTEMA DE
GESTIÓN CERTIFICADO**



Número de certificación para:
Costa Rica: RE-005/03/2004, SGA-003/01/2009 y CRISJ00064-1-10
Panamá: RE-005/03/2004



Tel: (506) 2438-2322
Fax: (506) 2438-2341



ProdexCostaRica www.prodexcr.com

PRODEX[®]
LÍDERES EN AISLANTES TÉRMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN